

Umrechnung von Schüttgütern

Material	lose geschüttet (to)	verdichtet (to)
Brech-, Weser- und Lippesand 0-2 mm	1,56	1,85
Filterkies 2-8, 8-16 und 8-32 mm	1,78	1,9
Kiessand 0-32 mm	1,72	2,05
Kalksteinsplitt 2-5, 16-32, 11-16 und 5-11 mm	1,56	1,8
Kalksteinschotter 32-45 und 45-56 mm	1,52	1,75
Schotter 56-x mm	1,5	1,75
Schroppen, Steinmaterial 0-200 und 0-150	1,6	1,95
Kalksteinschotter 0-45 mm	1,8	2,15
Hydraulisch gebundene Tragschicht	1,9	2,25
Steinwurf und Flußbausteine	1,45	1,8
Siebschutt, Abraum	1,8	2,08
Bituminöse Tragschicht	-	2,36
Bituminöse Deckschicht	-	2,39
Bituminöse Binderschicht	-	2,36
Gußasphalt	-	2,45

Werden für die Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen (Kontrollprüfungen für Güternachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte von Schüttgütern ermittelt, treten die dort festgestellten, an die Stelle der hier festgelegten Werte.

Die Umrechnungstabelle hat nur abrechnungstechnische, jedoch keine bodenmechanische Bedeutung.